



Закрытое акционерное общество "ЛСР - Базовые материалы Северо-Запад"

Фактический адрес: Российская Федерация, 199155, г. Санкт-Петербург, пр. КИМа, д. 19, лит. А

Юридический адрес: Российская Федерация, 188686, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, д. Разметелево д.12

Наименование, адрес покупателя:

ООО "АРМАДА СПб"

**ПАСПОРТ**

на партию готовой продукции № 3388-18/17

Дата отгрузки: 06 сентября 2017 г.

Наряд-заказ № 10697

1. Наименование продукции: "Песок для строительных работ"

2. Наименование цеха: Цех "Красенькая" Объем: 400 м<sup>3</sup>

3. Нормативные документы: ГОСТ 8736-2014; ГОСТ 25100-11

ГОСТ 8736-2014 Песок для бетона, железобетона, растворов и сухих смесей		ГОСТ 25100-11 Классификация грунтов для проектирования и строительства	
Наименование показателя	Значение	Наименование показателя	Значение
Модуль крупности	2,31 - 2,41	Класс дисперсного грунта	Крупный
ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ			
Полный остаток на сите 5 мм	1,15 - 7,90 %	Полный остаток на сите 2 мм	5,84 - 20,45 %
Полный остаток на сите 0,63 мм	43,37 - 41,18 %	Полный остаток на сите 0,5 мм	58,71 - 57,76 %
Проход через сито 0,16 мм	3,12 - 3,13 %	Полный остаток на сите 0,25 мм	86,87 - 84,12 %
Проход через сито 0,05 мм	0,40 - 0,40 %	Полный остаток на сите 0,1 мм	98,38 - 98,49 %
Содержание глины в комках	0,00 - 0,00 %	Число пластичности	н/п
Класс	I - II	Коэффициент фильтрации	>10,0 - >10,0 м/сут
		Разновидность по степени водопроницаемости	Сильноводопроницаемый

7. Органические примеси: окраска раствора светлее эталона

Основание для п.п 1 - 7 протокол испытаний лаборатории

ЗАО "ЛСР-Базовые" от 22-25 мая 2017 г.

Свидетельство об аттестации № SP01.01.106.045

8. Радиационное качество: Класс I (Аэфф<370 Бк/кг)

9. Содержание вредных компонентов и примесей соответствует требованиям ГОСТ 8736-2014, приложение "А"

Дата составления паспорта:

Инженер по качеству:



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AB51.H06543

Срок действия с 16.12.2014

по 15.12.2017

№ 1683000

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ, рег. № РОСС RU.0001.ПAB51

ОС продукции ООО "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС"

Юридический адрес: РФ, 109599, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII

Фактический адрес: РФ, 109599, г. Москва, ул. Краснодарская д. 74, корп. 2, пом. XII.  
тел. (495) 991-65-42, факс. (499) 372-01-67

### ПРОДУКЦИЯ

Полотно литейное геотекстильное

СТО 56910145-009-2014

Серийный выпуск

КОД ОК 005 (ОКЕЛ)

83 9700

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

СТО 56910145-009-2014

КОД ТН ВЭД России:

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР»

Адрес производства: 663093, Краснодарский край, г. Дингорск, ул. Нижний проезд, д.13/6, Россия

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

ЗАО «ТЕХПОЛИМЕР»

ОГРН 1022402312712, ИНН/КПП 2464035938/244601001

663093, Краснодарский край, г. Дингорск, ул. Нижний проезд, д.13/6


Тел. (393) 269-58-80

### НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 187-45-12/14 от 15.12.2014 г. Испытательная лаборатория ООО "ГОСТЭКСПЕРТСЕРВИС", РОСС RU.0001.21.07.03

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Система сертификации № 3



Руководитель органа

Эксперт

*[Handwritten signature]*  
подпись




Ю.А. Ушкова

А.М. Федотов

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

*[Handwritten signature]*



# TSM GROUP

Номер партии:

**158**

Дата изготовления / размер  
отгружаемой партии:

**- 31.08.2017 г. / 275 м<sup>3</sup>**

## ООО «Лентехстром-Комплект»

Ленинградская обл., Выборгский район, поселок Семиозерье.  
Телефон: (812) 271-24-18; [www.ltsr.ru](http://www.ltsr.ru); [ltsk@mail.ru](mailto:ltsk@mail.ru)

### Паспорт качества камень бетонный бортовой ГОСТ 6665-91

Условное обозначение	БР 100.30.15
Размеры, мм:	1000*300*150
Штук на поддоне, шт:	18
Классе бетона	B30
Отпускная прочность, МПа	не менее 70% от нормируемой
Морозостойкость	F 200
Водопоглощение, %	5
Удельная эфф. актив. ест. радионуклидов не более, Бк/кг	370 (1 класс)

Бортовые камни являются разделительными элементами и предназначены для отделения проезжей части внутриквартальных проездов от тротуаров и газонов.



Дата выдачи: **31.08.2017** Начальник ОТК **Дунаева Н.Б.**



**Беатон**  
ГРУППА КОМПАНИЙ

194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 9 Б  
т.: (812) 702 1780, ф.: (812) 702 1781  
info@beatongroup.ru, www.beatongroup.ru

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ ЗАДАННОГО КАЧЕСТВА ПАРТИИ № ПБ4-2319

Производитель и поставщик бетонной смеси ЗАО "Беатон"

Наименование, адрес, телефон, факс: Производство №4, ул. Софийская, 96; т. 606-67-74

Потребитель ООО "АРМАДА СПб"

Дата и время отгрузки бетонной смеси, ч-мин 28.08.2017 г.

Вид бетонной смеси и ее условное обозначение БСТ В 15 П 2 F 1,200 W 4 ГОСТ 7473 - 2010

Номер номинального состава бетонной смеси 2102

Объем бетонной смеси в партии, куб.м. 24

Марка бетонной смеси по удобоукладываемости или значение удобоукладываемости бетонной смеси (по договору поставки) на месте укладки потребителя П 2

Другие нормируемые показатели качества \_\_\_\_\_

Сохраняемость удобоукладываемости и других нормируемых показателей, ч-мин 2ч:00мин

Наибольшая крупность заполнителя, мм 30

Знак соответствия (в случае, если бетонная смесь сертифицирована) \_\_\_\_\_

Проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в партии:

- в проектном возрасте 28 сут; В 15 ; 16,7 МПа  
класс по прочность ; требуемая прочность

- в промежуточном возрасте (при необходимости) \_\_\_\_\_ сут; В \_\_\_\_\_ ; \_\_\_\_\_ МПа  
Проектный класс по прочность % ; требуемая прочность


Другие нормируемые показатели качества бетона (при необходимости) \_\_\_\_\_

F 1,200 W 4  
содержание карбонидов < 20 мг/кг  
содержание иона аммония < 5 мг/кг

Наименование, масса добавки, кг \_\_\_\_\_  
Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и значение Аэфф Бк/кг 1 класс, Щебень -240 Бк/кг, песок - 100 Бк/кг, цемент - 107 Бк/кг.

Дата выдачи 28.08.2017 года.

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_ Печерский Д.А.  
подпись Ф.И.О.





# Беатон

ГРУППА КОМПАНИЙ

194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 9 Б  
т.: (812) 702 1780, ф.: (812) 702 1781  
info@beatongroup.ru, www.beatongroup.ru

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ ЗАДАННОГО КАЧЕСТВА ПАРТИИ № ПБ4-2323

Производитель и поставщик бетонной смеси ЗАО "Беатон"

Наименование, адрес, телефон, факс: Производство №4, ул. Софийская, 9б; т. 606-67-74

Потребитель ООО "АРМАДА СПб"

Дата и время отгрузки бетонной смеси, ч-мин 29.08.2017 г.

Вид бетонной смеси и ее условное обозначение БСТ В 15 П 2 F, 200 W 4 ГОСТ 7473 - 2010

Номер номинального состава бетонной смеси 2102

Объем бетонной смеси в партии, куб.м. 24

Марка бетонной смеси по удобоукладываемости или значение удобоукладываемости бетонной смеси (по договору поставки) на месте укладки потребителя П 2

Другие нормируемые показатели качества \_\_\_\_\_

Сохраняемость удобоукладываемости и других нормируемых показателей, ч-мин 2ч:00мин

Наибольшая крупность заполнителя, мм 20

Знак соответствия (в случае, если бетонная смесь сертифицирована) \_\_\_\_\_

Проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в партии:

- в проектном возрасте 28 сут; В 15 : 16,7 МПа  
класс по прочности : требуемая прочность

- в промежуточном возрасте (при необходимости) \_\_\_\_\_ сут; В \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ МПа  
Проектный класс по прочности % : требуемая прочность

Другие нормируемые показатели качества бетона (при необходимости)

F, 200 W 4

содержание карбониллов < 20 мг/кг

содержание иона аммония < 5 мг/кг

Наименование, масса добавки, кг

Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и значение Аэфф Бк/кг

(-----)  
I класс, Щебень - 240 Бк/кг, песок - 100 Бк/кг, цемент - 107 Бк/кг.

Дата выдачи

29.08.2017 года.

Начальник лаборатории

подпись

Печерский П.А.  
Ф.И.О.

Генеральный директор  
Игнатов В.А.



# Беатон

ГРУППА КОМПАНИЙ

194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 9 Б  
т.: (812) 702 1780, ф.: (812) 702 1781  
info@beatongroup.ru, www.beatongroup.ru

## ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ ЗАДАННОГО КАЧЕСТВА ПАРТИИ № ПБ4-2325

Производитель и поставщик бетонной смеси ЗАО "Беатон"

Наименование, адрес, телефон, факс: Производство №4, ул. Софийская, 96; т. 606-67-74

Потребитель ООО "АРМАДА СПб"

Дата и время отгрузки бетонной смеси, ч-мин 30.08.2017 г.

Вид бетонной смеси и ее условное обозначение БСТ В 15 П 2 F, 200 W 4 ГОСТ 7473 - 2010

Номер номинального состава бетонной смеси 2102

Объем бетонной смеси в партии, куб.м. 24

Марка бетонной смеси по удобоукладываемости или значение удобоукладываемости бетонной смеси (по договору поставки) на месте укладки потребителя П 2

Другие нормируемые показатели качества \_\_\_\_\_

Сохраняемость удобоукладываемости и других нормируемых показателей, ч-мин 2ч:00мин

Наибольшая крупность заполнителя, мм 20

Знак соответствия (в случае, если бетонная смесь сертифицирована) \_\_\_\_\_

Проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в партии:

- в проектном возрасте 28 сут; В 15 : 16,7 МПа  
класс по прочности : требуемая прочность

- в промежуточном возрасте (при необходимости) \_\_\_\_\_ сут; В \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ МПа  
Проектный класс по прочности % : требуемая прочность

Другие нормируемые показатели качества бетона (при необходимости) F, 200 W 4  
содержание карбонидов < 20 мг/кг  
содержание иона аммония < 5 мг/кг

Наименование, масса добавки, кг (-----)  
Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и значение Аэфф Бк/кг 1 класс, Щебень - 240 Бк/кг, песок - 100 Бк/кг, цемент - 107 Бк/кг.

Дата выдачи 30.08.2017 года.

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_

подпись

Печерский П.А.  
Ф.И.О.



КОПИЯ ВЕРНА  
Генеральный директор  
Игнатов В.А.



# Беатон

ГРУППА КОМПАНИЙ

194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 9 Б  
 т.: (812) 702 1780, ф.: (812) 702 1781  
 info@beatongroup.ru, www.beatongroup.ru

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ БЕТОННОЙ СМЕСИ ЗАДАННОГО КАЧЕСТВА ПАРТИИ № П54-2328

Производитель и поставщик бетонной смеси ЗАО "Беатон"

Наименование, адрес, телефон, факс: Производство №4, ул. Софийская, 96; т. 606-67-74

Потребитель ООО "АРМАДА СПб"

Дата и время отгрузки бетонной смеси, ч-мин 31.08.2017 г.

Вид бетонной смеси и ее условное обозначение БСТ В 15 П 2 F 200 W 4 ГОСТ 7473 - 2010

Номер номинального состава бетонной смеси 2102

Объем бетонной смеси в партии, куб.м. 41

Марка бетонной смеси по удобоукладываемости или значение удобоукладываемости бетонной смеси (по договору поставки) на месте укладки потребителя П 2

Другие нормируемые показатели качества

Сохраняемость удобоукладываемости и других нормируемых показателей, ч-мин 2ч:00мин

Наибольшая крупность заполнителя, мм 20

Знак соответствия (в случае, если бетонная смесь сертифицирована)

Проектный класс бетона по прочности и требуемая прочность бетона в партии:

- в проектном возрасте 28 сут; В 15 : 16,7 МПа  
 класс по : требуемая прочность  
 прочности

- в промежуточном возрасте (при необходимости) \_\_\_\_\_ сут; В \_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_ МПа  
 Проектный класс по : требуемая прочность  
 прочности %

Другие нормируемые показатели качества бетона (при необходимости) F 200 W 4

содержание карбонидов < 20 мг/кг  
 содержание иона аммония < 5 мг/кг

Наименование, масса добавки, кг \_\_\_\_\_  
 Класс материалов по удельной эффективной активности естественных радионуклидов и значение Аэфф Бк/кг 1 класс, Щебень - 240 Бк/кг, песок - 100 Бк/кг, цемент - 107 Бк/кг.

Дата выдачи 31.08.2017 года.

Начальник лаборатории \_\_\_\_\_  
 Печерский П.А.  
 Ф.И.О. \_\_\_\_\_

ЗАО "Беатон"  
 подпись \_\_\_\_\_  
 19-21-03



КОПИЯ БУХГА  
 Генеральный директор  
 Г.И.А.А.



ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВАЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  
Юр. адрес: 198320, г. Санкт-Петербург, ул. Первого мая, д. № 2,  
ИНН 7807382576, КПП 780701001  
р/счет 4070 2810 9000 2468 1061 Петербургский филиал АО ЮниКредит Банк  
к/счет 3010 1810 8000 0000 0858 БИК 044030858  
ОГРН 1137847301833 ОКВЭД 26.61 ОКПО 50042877  
Тел/факс: (812) 749-40-83 [svaitech@rambler.ru](mailto:svaitech@rambler.ru)

### Технический паспорт

Производитель: ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СВАЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»  
ГОСТ 17608-91 «Плиты бетонные тротуарные», ТУ 5746-001-00150042877-2014  
Дата выдачи: 28.08.2017  
Кем выдан: ООО «Профблок»  
Наименование продукции: Бордюр дорожный серый 1000x200x80  
Цвет: серый  
Дата изготовления: 15.06.2017  
Марка бетона по прочности на сжатие: В27,5 (М350)  
Отпускная прочность: 100%  
Марка бетона по морозостойкости: F200  
Водопоглощение: 5%  
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов: 1 группа

Генеральный директор



/Лубягин А.И./



КОПИЯ ВЕРНА  
Генеральный директор  
28.08.2017

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ПЩ01.Н11030

Срок действия с 08.12.2016

по 07.12.2017

№ 2215992

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11ПЩ01

Орган по сертификации продукции "Контур" ООО "Контур-Сертификация" Место нахождения: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 41, стр. 4. Фактический адрес: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 41, стр. 4. Телефон (495) 665-21-90 Адрес электронной почты: info.kontur.rus@gmail.com

**ПРОДУКЦИЯ** Щебень гранитный для строительных работ, смеси фракций 5-20, 20-40, 40-70, гранитный отсеб. Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП):  
57 1110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ГОСТ 8267-93, ГОСТ 7392-2002

КОД ТН ВЭД России:

2517 10 000 0

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью "Петровесттрейдинг". ОГРН: 5067847444066, ИНН: 7804347703, КПП: 780401001. Адрес: 195197, Россия, город Санкт-Петербург, Минеральная улица, дом 13, литера К, помещение 2Н. Телефон/Факс: (812) 320-49-10, E-mail: market@petrowest.ru.

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью "Петровесттрейдинг". ОГРН: 5067847444066, ИНН: 7804347703, КПП: 780401001. Адрес: 195197, Россия, город Санкт-Петербург, Минеральная улица, дом 13, литера К, помещение 2Н. Телефон/Факс: (812) 320-49-10, E-mail: market@petrowest.ru.

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний № 9485/15 от 07.12.2016 года, Испытательного центра Общество с ограниченной ответственностью "ТЕСТ-ГРУПП" аттестат № 4265-2 сроком действия до 26.12.2017 года.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 3



Руководитель органа

*[Signature]*  
подпись

Эксперт

*[Signature]*  
подпись

С.А. Никифоров  
инициалы, фамилия

И.А. Александрова  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



# ООО «ПЕТРОВЕСТТРЕЙДИНГ»

195197, г. Санкт-Петербург, Октябрьская набережная 38, тел. 320-49-10

"28" августа 2017 года.

## ПАСПОРТ № 1816

на отгруженную продукцию ГОСТ 8267-93

Фракция 20-40

Наименование и адрес получателя пр-т. Культуры

Номер партии 05483/08

Количество продукции 440 / — м.куб./тонн

№	Наименование показателей	Данные	
1	Зерновой состав. Полные остатки на ситах, % по массе:	20 мм	92,8
		30 мм	55,8
		40 мм	9,7
		50 мм	0,8
2	Содержание пылевидных, глинистых и илистых частиц, %	0,6	
3	Содержание зёрен пластинчатой и угловатой формы,	23,8%	
4	Марка по прочности (дробимости)	M1000	
5	Марка по истираемости	I1	
6	Марка по морозостойкости	F300	
7	Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг	368	
8	Насыпная плотность, т/м куб.	1,36	

Начальник производства



[market@petrowest.ru](mailto:market@petrowest.ru)

Тел/факс: (812) 320-49-10

КОПИЯ ВЕРНА  
Генеральный директор  
Кизеев С.А.